

Triflex Bitumenblocker -pohjuste

Päivitetty 20.4.2022 Tulostettu 12.5.2024

Triflex Bitumenblocker -bitumipohjustetta käytetään Triflex SmartTec Fibre-vedeneristysmassojen pohjusteena kaikilla bitumialustoilla.

Bitumenblocker on 1-komponenttinen pigmenttoimaton ja akrylaattidispersiopohjainen pohjuste.

Asennuslämpötila +10...+30 °C.



Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Triflex GmbH
Alkuperämaa	Saksa
Kuivumisaika	Päällystettävissä n. 3 h kuluttua +20 °C:ssa
Menekki	Väh. 0,4 kg / m ² sileälle, tasaiselle pinnalle
Astiakoko	10 kg

Lisätiedot

Tuotenumero 4527900-000-240

Varastointi

Säilytettävä kuivassa +10—+30 °C:n lämpötilassa. Säilyy avaamattomana 12 kuukautta. Pakkausta suojattava suoralta auringonvalolta myös työmaalla mahdollisuuksien mukaan.