

TUOTESELOSTE

KERABIT BITUMIKATTOMAALI

Tuotetyyppi	Kerabit Bitumikattomaali on musta, mattapintainen bitumikattojen hoitoaine ja suojamaali, joka kuivuttuaan muodostaa tiiviin ja kestävän suojakerroksen.
Käyttötarkoitus	Bitumikatteiden maalaukseen.
Menekki	Noin 0,5- 0,7 l/ m ² . Kokonaismenekki on riippuvainen alustan kunnosta.
Levitysmenetelmät	Sively, telaus tai harjaus
Ohenne ja työvälineiden pesu	Kerabit Bitumikattomaalia ei ohenneta. Työvälineiden pesu esim. lakkabensiinillä tai mineraalitärpätillä.
Kuivumisaika	3 - 4 tuntia, +20 °C
Värisävy	Musta, himmeä
Varastointi	Suljetussa astiassa kuivassa paikassa auringolta suojassa. Säilytys huonelämpötilassa vähintään 1 vrk ennen käyttöä.
Maalausolosuhteet	Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva ja suositeltavan lämpötilan vähintään +5 °C. Alle + 10 °C lämpötilassa Kerabit Bitumikattomaali on verrattain jäykkää. Maalin liian nopean kuivumisen vuoksi vältettävä levitystä yli + 25 °C lämpötilassa. Samasta syystä ei tule pinnoittaa liian lämpöiselle alustalle.
Käyttöohje	<p>Puhdista siveltävä pinta pölystä, liasta ja irtoavista pintaosista. Korjaa mahdolliset reiät Kerabit tiivistysliimalla ja/tai huopapalalla sekä tiivistä läpiviennit. Hoitamattomat bitumikatteet suositellaan käsiteltäväksi vähintään 2- 4 vrk ennen maalausta Kerabit 20/85 bitumiliuoksella. Anna bitumiliuoksen kuivua täysin ennen jatkokäsittelyä. Sävyerojen välttämiseksi sekoita maalia yhteen astiaan riittävästi yhtenäistä kattopintaa varten. Levitä maali siveltimellä tai harjalla. Kulutus 0,5- 0,7 l/m². Kuivumisaika 3- 4 tuntia +20 °C. Työskentelylämpötila +5...+25 °C. Sekoita maalia huolellisesti käytön aikana. Puhdista työvälineet lakkabensiinillä tai mineraalitärpätillä.</p> <p>Huom! Sääolosuhteista riippuen pinnoitteen sivelyn jälkeen katolla voi esiintyä ruskeaa laikukkuutta, mikä olosuhteista riippuen häviää muutaman viikon kuluessa.</p>

TUOTESELOSTE

Työsuojelu	Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote Nordic Waterproofing Oy:ltä tai www.kerabit.fi .
VOC-pitoisuus	Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 324 g/litra maalia, kun vaatimus on alle 500 g/l (alaluokka A/i).
Ympäristöhaittojen ehkäisy	Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte toimitetaan ongelmajätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, kuivat astiat kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.