

SUORITUSTASOILMOITUS**Nro. 003.CPR.KATUSAUMO****1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:**

Kerabit Katusaumo

2. Tuotteen tunnistus:

Tuotenumero
15737

3. Aiottu käyttötarkoitus:

Asfaltin ja betonin saumojen ja halkeamien tiivistämiseen sekä kiskon ja betonialustan välisen sauman tiivistämiseen.

4. Valmistaja:

Nordic Waterproofing Oy
Puistokatu 25 - 27, 08150 Lohja
P. 010 851 1000
www.kerabit.fi

6. AVCP-menettely:

AVCP 2+

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0809 VTT Expert Services Oy, joka on suorittanut tehtaasta ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaasta sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä, on antanut tehtaasta sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen No. 0809-CPR-1034.

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso		Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
	Taso	Luokka	
Tunkeuma, 0,1 mm	25-55	3	EN 14023: 2010
Pehmenemispiste, °C	≥ 80	2	
Voimavenymä 10 °C, J/cm ²	≥ 3	7	
Koveneminen lämmön ja ilman vaikutuksesta			
- Massan muutos, %	≤ 0,3	2	
- Jäännöstunkeuma, %	≥ 60	7	
- Pehmenemispisteen nousu, °C	≤ 5	2	
- Elastinen palautuma 10 °C, %	≥ 70	1	
Leimahduspiste, °C	≥ 250	2	
Fraass- murtumispiste, °C	≤ -27	10	
Elastinen palautuma 10 °C, %	≥ 80	1	
Varastointikestävyys			
- Tunkeumien erotus, 0,1 mm	≤ 26	5	
- Pehmenemispisteiden erotus, °C	≤ 5	2	
Plastisuusalue, °C	130	1	

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Lohja 6.9.2016



Pertti Nurmi
kehitys- ja laatupäällikkö
Nordic Waterproofing Oy