

Tekniset tiedot - KERABIT JUURISUOJAKERMI



0679

SOPREMA NV
Bouwelven 5
2280 Grobbendonk, Belgia
06



Bitumiset vedeneristyskermit EN 13707:2009

Tuotekuvaus					
Käyttö	Viherkattojen juurisuoja (TL 2) Kermin juurisuojaominaisuudet on tutkittu EN 13948 mukaisesti (FLL-menettelytapa)				
Kiinnitystapa	Kiinnitetään hitsaamalla ja tarvittaessa myös mekaanisesti				
Tukikerros	Polyesteri				
Pinta- ja hitsausmassa	SBS-kumibitumi				
Yläpinta	Liuske- ja/tai mineraalisirote (väri harmaa, vihertävä)				
Alapinta	SBS-hitsausbitumi ja sulatettava muovi kalvo				
Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	Nimellisarvo	minimi	maksimi
Pituus	EN 1848-1	m	8	-	-
Leveys	EN 1848-1	m	1	0,095	1,005
Nimellispaino	EN 1849-1	g/m ²	4400	4180	-
Nimellispaksuus	EN 1849-1	mm	3,9	3,7	4,2
Suoruus	EN 1848-1	mm / m	täyttyy		16/8
Näkyvät virheet	EN 1850-1	-	ei virheitä		
Suoritusasoilmoitus nro				WPB.BE.291	
Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä (AVCP- luokka)				2+	
Tehtaan sisäisen laadunvalvontatodistuksen numero				0679-CPD-0130	
Palo-ominaisuus	Menetelmä	Luokitus	Paloluokka		
Palokäyttäytyminen	EN ISO 11925-2	EN 13501-1	NPD		
Ulkopuolisen palon kestävyys	ENV 1187 ¹⁾	EN 13501-5	F _{ROOF} (t1,t2,t4)		
Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	Nimellisarvo	minimi	maksimi
Vesitiiviys	EN 1928 B	kPa	kestää	300	-
Vetolujuus	EN 12311-1				
– pitkittäinen		N/ 50 mm	850	680	1020
– poikittainen		N/ 50 mm	650	520	780
Venymä	EN 12311-1				
– pitkittäinen		%	45	30	60
– poikittainen		%	45	30	60
Naulanvarren repäisylujuus	EN 12310-1				
– pitkittäinen		N	200	200	300
– poikittainen		N	200	200	300
Puhkaisulujuus, staattinen	EN 12370	kg	20		
Puhkaisulujuus, dynaaminen	EN 12691 A EN 12691 B	mm mm	1000 1500		
Kylmätaivutettavuus	EN 1109				
- pinta		°C	-20	-20	
- pohja		°C	-10	-10	
Kylmätaivutettavuus vanhennettuna	EN 1296/ EN 1109				
- pinta		°C	-20	-10	
- pohja		°C	-5	0	
Sirokkeen kiinnipysyvyys	EN 12039	%	8	0	30
Lämmönkestävyys	EN 1110	°C	110	80	
Lämmönkestävyys vanhennettuna	EN 1296 + 1110	°C	110	80	
Dimensiostabiileetti	EN 1107-2	%	0,3		0,6
Juurien tunkeutuman esto	EN 13948	-	täyttää		
Vaaralliset aineet ²⁾			Ei vaarallisia aineita		
1) Katso tarkemmat yksityiskohdat: www.kerabit.fi			NPD = no performance determined, ominaisuutta ei ole testattu		
2) ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa			V1 2/13		