

Tekniset tiedot - KERABIT SOKKELIKAISTA



Nordic Waterproofing Oy
Puistokatu 25-27, 08150 Lohja, Finland
06
001.CPR.SKL.2013-03-08



Bituminen kosteuseristekaista EN 14967:2007

Tuotekuvaus	
Käyttö	Bituminen kosteuseristekaista
Kiinnitystapa	Tarvittaessa mekaaninen kiinnitys
Tukikerros	Lasikuituhuopa
Pinta- ja hitsausmassa	SBS-kumibitumi
Yläpinta	Hiekka
Alapinta	Hiekka

Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	Nimellisarvo	minimi	maksimi
Pituus	EN 1848-1	m	10	-	-
Leveys	EN 1848-1	m	0,10	0,095	0,105
Leveys	EN 1848-1	m	0,15	0,145	0,155
Leveys	EN 1848-1	m	0,20	0,195	0,205
Leveys	EN 1848-1	m	0,25	0,245	0,255
Nimellispaino	EN 1849-1	g/m ²	2100	1995	-
Nimellispaksuus	EN 1849-1	mm	2,0	1,8	2,2
Suoruus	EN 1848-1	mm / m	täyttyy		20/10
Näkyvät virheet	EN 1850-1	-	ei virheitä		
Suoritusasoilmoitus nro	001.CPR.SKL.2013-03-08				
AVCP- luokka	3				
Tehtaan sisäisen laadunvalvontatodistuksen numero	0809-CPR-1030				

Palo-ominaisuus	Menetelmä	Luokitus	Paloluokka
Palokäyttäytyminen	EN ISO 11925-2	EN 13501-1	F
Ulkopuolisen palon kestävyys	ENV 1187 ¹⁾	EN 13501-5	B _{ROOF} (t2)

Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	Nimellisarvo	minimi	maksimi
Vesitiiviys	EN 1928 B	kPa	kestää	100	
Puhkaisulujuus, dynaaminen	EN 12691	mm	300	200	
Naulanvarren repäisylujuus	EN 12310-1				
– pitkittäinen		N	40	30	60
– poikittainen		N	40	30	60
Vesitiiviys vanhennettuna	EN 1296/ EN 1928	kPa	kestää	>2	
Kemikaalikestävyys	EN 1847/ EN 1928	kPa	NPD		
Kylmätaivutettavuus	EN 1109	°C	-15	-10	
Vaaralliset aineet ²⁾			Ei vaarallisia aineita		

1) Katso tarkemmat yksityiskohdat: www.kerabit.fi

2) ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa

NPD = no performance determined, ominaisuutta ei ole testattu