

Технические характеристики - KERABIT 10+



Nordic Waterproofing Oy
Puistokatu 25-27, 08150 Lohja, Finland
06
003.CPR.10



Битумные гидроизоляционные ковры EN 13707:2009

Описание	
Применение	Покрытие для кровли с герметичными швами на уклонах 1:2 -1:10 (прибл.6° -26°), (TL2)
Способ монтажа	Механический крепеж кровельными гвоздями
Армирующая основа	Усиленный полиэстер
Тип битума	СБС-резинобитум
Верхняя поверхность	Сланец/минеральная посыпка
Нижняя поверхность	Песок

Характеристика	Метод	Единица	Показатель	минимум	максимум
Длина	EN 1848-1	м	8	-	-
Ширина	EN 1848-1	м	1,0	0,995	1,005
Вес черный другие цвета	EN 1849-1	г/м ²	4400 4000	4180 3800	-
Толщина	EN 1849-1	мм	3,4	3,1	3,7
Стабильность размеров	EN 1848-1	мм /м	соответствует		16/8
Видимые дефекты	EN 1850-1	-	не имеется		
Декларация производителя, номер				003.CPR.10	
AVCP-класс				2+	
Номер свидетельства внутреннего контроля за качеством				0809-CPR-1030	

Пожарные характеристики	Метод	Класс	Класс пожароопасности кровли		
Огнестойкость	EN ISO 11925-2	EN 13501-1	NPD		
Устойчивость к внешнему огню	ENV 1187 ¹⁾	EN 13501-5	B _{ROOF} (t2)		

Характеристика	Метод	Единица	Показатель	минимум	максимум
Водонепроницаемость	EN 1928 B	кПа	выдерживает	300	
Разрывная сила при растяжении – вдоль – поперек	EN 12311-1	Н/ 50мм Н/ 50 мм	750 550	600 400	900 700
Относительное удлинение при разрыве – вдоль – поперек	EN 12311-1	% %	40 40	25 25	55 55
Прочность на разрыв около шляпки гвоздя – вдоль – поперек	EN 12310-1	Н Н	230 230	150 150	310 310
Прочность на разрыв	EN 12316-1	Н/50 мм	NPD		
Прочность швов	EN 12317-1	Н/50 мм	NPD		
Прочность на прокол, статическая	EN 12370 A	кг	15	15	
Прочность на прокол, динамическая	EN 12691	мм	1250	1000	
Морозостойкость/Гибкость на брус	EN 1109	°С	-25	-25	
Гибкость на брус после старения	EN 1296/1109	°С	-15	-15	
Потеря посыпки	EN 12039	%	8	0	30
Теплостойкость	EN 1110	°С	80	80	
Теплостойкость после старения	EN 1296/1110	°С	80	80	
Стабильность размеров	EN 1107-2	%	0,3		0,6

Опасные вещества ²⁾	не содержит				
1) см., подробное описание: www.kerabit.fi	NPD - испытание не проводилось				
2) не содержит асбеста или каменноугольного дегтя					