

Технические характеристики - KERABIT ендовый ковер



Nordic Waterproofing Oy
Puistokatu 25-27, 08150 Lohja, Finland
10
004.CPR.JIIRIKERMI



Битумные гидроизоляционные ковры EN 13707:2009

Описание	
Применение	Внутренние ендовы, примыкания к вертикальной поверхности и дымовой трубе
Способ монтажа	Механический крепеж
Армирующая основа	Усиленный полиэстер
Тип битума	СБС-резинобитум
Верхняя поверхность	Сланец/минеральная посыпка
Нижняя поверхность	СБС-самоклеящийся битум и снимаемая полиэтиленовая пленка

Характеристика		Метод	Единица	Показатель	минимум	максимум
Длина		EN 1848-1	м	10	-	-
Ширина		EN 1848-1	м	1,0	0,995	1,005
				0,750	0,745	0,755
Вес	черный смешанный стандартный	EN 1849-1	г/м ²	4400	4180	-
				4200	3990	
				4000	3800	
Толщина		EN 1849-1	мм	3,6	3,4	3,8
Стабильность размеров		EN 1848-1	мм /м	соответствует		20/10
Видимые дефекты		EN 1850-1	-	не имеется		
Декларация производителя, номер				004.CPR.JIIRIKERMI		
AVCP-класс				2+		
Номер свидетельства внутреннего контроля за качеством				0809-CPR-1030		

Пожарные характеристики	Метод	Класс	Класс пожароопасности кровли		
Огнестойкость	EN ISO 11925-2	EN 13501-1	NPD		
Устойчивость к внешнему огню	ENV 1187 ¹⁾	EN 13501-5	B _{roof} (t ₂)		

Характеристика	Метод	Единица	Показатель	минимум	максимум
Водонепроницаемость	EN 1928 B	кПа	выдерживает	300	
Разрывная сила при растяжении	EN 12311-1	Н/ 50мм	750	600	900
Относительное удлинение при разрыве	EN 12311-1	%	40	25	55
Прочность на разрыв около шляпки гвоздя	EN 12310-1	Н	250	150	350
Прочность на прокол, статическая	EN 12370 A	кг	NPD		
Прочность на прокол, динамическая	EN 12691	мм	NPD		
Морозостойкость/Гибкость на брус	EN 1109	°C	-20	-20	
Гибкость на брус после старения	EN 1296/1109	°C	-15	-10	
Потеря посыпки	EN 12039	%	8	0	30
Теплостойкость	EN 1110	°C	80	80	
Теплостойкость после старения	EN 1296/1110	°C	80	80	
Стабильность размеров	EN 1107-2	%	0,3		0,6
Опасные вещества ²⁾			не содержит		

1) см., подробное описание: www.kerabit.fi

2) не содержит асбеста или каменноугольного дегтя

NPD - испытание не проводилось

V6 5/21