

Tekniset tiedot - KERABIT 4000 UT Hitsi (K-MS 170/4000 hitsattava)



Nordic Waterproofing Oy
Puistokatu 25 - 27, 08150 Lohja, Finland
12
003.CPR.15329



Bitumiset vedeneristyskermit EN 13707:2009

Bitumiset kosteuseristeet mukaan lukien perustusten bitumiset vedenpaine-eristeet EN 13969: 2005

Tuotekuvaus

Käyttö	Alus- ja välikermi monikermitteiden ja vedenpaine-eristyksien yksityiskohdissa (kattokaivot, läpiviennit, jne.)
Kiinnitystapa	Hitsaus ja tarvittaessa myös mekaaninen
Tukikerros	Vahvistettu polyesterihuopa
Pinta- ja hitsausmassa	SBS-kumibitumi
Yläpinta	SBS-hitsausbitumi ja sulatettava muovi kalvo
Alapinta	SBS-hitsausbitumi ja sulatettava muovi kalvo

Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	Nimellisarvo	minimi	maksimi
Pituus	EN 1848-1	m	8	-	-
Leveys	EN 1848-1	m	1	0,995	1,005
Nimellispaino	EN 1849-1	g/m ²	4000	3800	-
Nimellispaksuus	EN 1849-1	mm	3,2	3,0	3,4
Suoruus	EN 1848-1	mm / m	täyttyy		16/8
Näkyvät virheet	EN 1850-1	-		ei virheitä	

Suoritustasoilmoitus nro

003.CPR.15329

AVCP-luokka

2+

Tehtaan sisäisen laadunvalvontatodistuksen numero

0809-CPR-1030

Palo-ominaisuus

Menetelmä

Luokitus

Paloluokka

Palokäyttäytyminen	EN ISO 11925-2	EN 13501-1	NPD		
Ulkopuolisen palon kestävyys	ENV 1187 ¹⁾	EN 13501-5	B _{ROOF} (t2)		

Ominaisuus	Menetelmä	Yksikkö	Nimellisarvo	minimi	maksimi
Vesitiiviys	EN 1928 B	kPa	kestää	300	
Vetolujuus	EN 12311-1				
– pitkittäinen		N/ 50 mm	750	600	900
– poikittainen		N/ 50 mm	550	400	700
Venymä	EN 12311-1				
– pitkittäinen		%	40	25	55
– poikittainen		%	40	25	55
Naulanvarren repäisylujuus	EN 12310-1				
– pitkittäinen		N	250	150	350
– poikittainen		N	300	150	450
Puhkaisulujuus, staattinen	EN 12370 A	kg	NPD		
Puhkaisulujuus, dynaaminen	EN 12691	mm	NPD		
Kylmätaivutettavuus	EN 1109				
- pinta		°C	-20	-20	
- pohja		°C	-20	-10	
Kylmätaivutettavuus vanhennettuna	EN 1296/ 1109				
- pinta		°C	-15	-10	
- pohja		°C	-10	0	
Lämmönkestävyys	EN 1110	°C	80	80	
Lämmönkestävyys vanhennettuna	EN 1296/ 1110	°C	80	80	
Dimensio-stabiilitetti	EN 1107-2	%	0,3		0,6

Vaaralliset aineet²⁾

Ei vaarallisia aineita

1) Katso tarkemmat yksityiskohdat: www.kerabit.fi

NPD = no performance determined, ominaisuutta ei ole testattu

2) ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa

V7 3/17