




	Triflex SmartTec Fibre	Triflex ProFibre	Triflex ProDetail
<b>Koostumus</b>	1-komponenttinen, kuituvahvistettu	2-komponenttinen, kuituvahvistettu	2-komponenttinen + vahvikekangas
<b>Tyyppi</b>	Polyuretaanipohjainen, liuotinvapaa, kosteuskovettuva	PMMA	PMMA
<b>Katalyytti ja suhde</b>	Ei tarvita	1 kg massaa + 20-60 g katalyyttiä lämpötilasta riippuen (ks. ohje purkin kyljessä)	1 kg massaa + 20-40 g katalyyttiä lämpötilasta riippuen (ks. ohje purkin kyljessä)
<b>Vahvikekangas</b>	Ei tarvita, sisältää kuituja	Ei tarvita, sisältää kuituja	Tarvitaan aina
<b>Sertifioitu</b>	Ei	Ei	Kyllä (ETA), käyttöikä 25 v.
<b>Halkeaman silloituskyky</b>	Ei	Ei	Max. 1 mm
<b>Haju</b>	Lähes hajuton	Voimakas	Voimakas
<b>Varastointi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Astioita ei tule altistaa auringonvalolle.</li> <li>Säilytys kuivassa, viileässä varastossa yli 0 °C lämpötilassa. Ennen käyttöä huoneenlämmössä.</li> <li>Avaamattoman purkin säilyvyys noin 6 kk.</li> <li>Jos kaikkea massaa ei käytetä kerralla, tulee purkki sulkea heti huolellisesti. Mahdollinen kovettunut pintakerros poistetaan ennen sekoitusta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Astioita ja pusseja ei tule altistaa auringonvalolle.</li> <li>Säilytys kuivassa, viileässä varastossa yli 0 °C lämpötilassa. Ennen käyttöä huoneenlämmössä.</li> <li>Katalyyttijauhepusseja ei saa säilyttää massapurkkien yhteydessä.</li> <li>Avaamattoman purkin säilyvyys noin 6 kk.</li> </ul>	
<b>Asennusolosuhteet (ympäröivä ilma ja alusta)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ilma +5 ...+40 °C, ilmankosteus vähintään RH 30 %</li> <li>Alusta +5 ...+40 °C, vähintään 3 °C kastepistettä korkeampi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ilma 0...+35 °C</li> <li>Alusta 0...+35 °C, vähintään 3 °C kastepistettä korkeampi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ilma -5...+40 °C</li> <li>Alusta -5...+50 °C, vähintään 3 °C kastepistettä korkeampi</li> </ul>
<b>Menekki</b>	Vähintään 3 kg/m <sup>2</sup> (tasainen, sileä alusta)	Vähintään 3 kg/m <sup>2</sup> (tasainen, sileä alusta)	Vähintään 3 kg/m <sup>2</sup> (tasainen, sileä alusta)
<b>Pohjusteen tarve ja soveltuvat alustat</b>	Riippuu alustasta. Ei tarvita esim. betonialustalla. Ks. SmartTec Fibre -asennusohjeen kohta Soveltuvat alustat ja esikäsittelyt.	Riippuu alustasta. Tarvitaan mm. betonialustalla. Ks. ProFibre-asennusohjeen kohta Soveltuvat alustat ja esikäsittelyt.	Riippuu alustasta. Tarvitaan mm. betonialustalla. Ks. ProDetail-asennusohjeen kohta Soveltuvat alustat ja esikäsittelyt.
<b>Kuivumisnopeus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Työskentelyaika n. 60 min (+20 °C)</li> <li>Sadekuiva n. 60 min*</li> <li>Päällystettävissä n. 5-8 h sisällä*</li> <li>Kovettumisaika n. 2 päivää*</li> <li>*) +23 °C/RH 50 % kosteus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Työskentelyaika n. 20 min katalyytin määrästä riippuen</li> <li>Sadekuiva n. 30 min*</li> <li>Päällystettävissä ja kovettunut n. 45 min*</li> <li>*) +20 °C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Työskentelyaika n. 15...20 min katalyytin määrästä riippuen</li> <li>Sadekuiva n. 30 min*</li> <li>Päällystettävissä ja kovettunut n. 45 min*</li> <li>*) +20 °C</li> </ul>
<b>Soveltuvuus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vedeneristyksen yksityiskohdat ja korjaukset, silloin kun vahvikekankaallista ProDetailia ei voida käyttää.</li> <li>Esim. pystypinnoilla olevien elementtipuukkojen ympärysten ja läpivientien tiivistäminen, ahtaat nurkat ja kulmat, lisävarmistukset kumibitumikermillä eristetyissä yksityiskohdissa.</li> <li>Väliaikaiset paikkaukset.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vedeneristyksen yksityiskohdat ja korjaukset, silloin kun vahvikekankaallista ProDetailia ei voida käyttää.</li> <li>Esim. pystypinnoilla olevien elementtipuukkojen ympärysten ja läpivientien tiivistäminen, ahtaat nurkat ja kulmat, lisävarmistukset kumibitumikermillä eristetyissä yksityiskohdissa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vaativat vedeneristyksen yksityiskohdat ja korjaukset katoilla, pihakansissa ja perustuksissa.</li> <li>Esim. läpiviennit, bitumikermin yläreunan tiivistys perustuksissa ja ylösnostoissa.</li> <li>Soveltuu viherkatoille.</li> </ul>
<b>Väri</b>	Harmaa Traffic grey 7043	Harmaa Traffic grey 7043	Harmaa Traffic grey 7043
<b>Pinnoitettavuus (päällemaalaus tai kermikaton detaljeissa sirote)</b>	Päällemaalausta ei suositella silikonimaisen pinnan takia. Sirotta voidaan lisätä seuraavasti: <ul style="list-style-type: none"> <li>Levitä massaa (&gt;3 kg/m<sup>2</sup>).</li> <li>Anna kuivua 5-8 h (Huom. Jos aikaa kuluu kauemmin, tulee märän kerroksen päälle levittää kvartsihiekkä tartunnan parantamiseksi.)</li> <li>Levitä uusi kerros massaa (&gt;3 kg/m<sup>2</sup>).</li> <li>Levitä pinnalle halutun väristä sirotta.</li> <li>Anna kuivua vähintään 2 päivää ennen ylimääräisen sirotteen pois pyyhkimistä.</li> </ul>	Sirotta voidaan levittää lisämassakerroksen päälle. Lisämassakerros ja sirote tulee asentaa 1-12 h sisällä vedeneristyskerroksen asennuksesta. Mikäli pinnoitus tehdään myöhemmin, tulee pinta aktivoida Triflex Reiniger -puhdistusaineella (vaikutusaika 20 min). Tarvittaessa päällemaalattavissa, katso lisätietoa asennusohjeesta.	
<b>Muuta huomioitavaa</b>	Mikäli työ keskeytyy yli 12 h ajaksi, tulee saumakohtaan märän massan päälle levittää vähintään 10 cm alueelle kvartsihiekkä. Työtä jatkettaessa ylimääräinen hiekka pyyhkitään pois.	Mikäli työ keskeytyy, tulee saumakohdan pinta aktivoida Triflex Reiniger -puhdistusaineella (vaikutusaika 20 min). Seuraavan kerroksen limitys vähintään 10 cm.	Mikäli työ keskeytyy, tulee saumakohdan pinta aktivoida Triflex Reiniger -puhdistusaineella (vaikutusaika 20 min). Seuraavan kerroksen limitys vähintään 10 cm ja limityskohdassa käytetään tukikangasta.
			
<b>Tuotenumerot ja pakkauskoot</b>	Triflex SmartTec Fibre (1K), 3,5 kg: 4529950-743-211	Triflex ProFibre (2K), 10 kg: 4522950-743-140 Triflex Katalyyttijauhe, 0,1 kg: 450001 (huom. 2-6 pss/astia!)	Triflex ProDetail (2K), 15 kg: 45007043 Triflex Katalyyttijauhe, 0,1 kg: 450001 (huom. 3-6 pss/astia!) Triflex Vahvikekangas, 0,26 x 50 m: 450004