


Kerabit 3300 UTL

Päivitetty 14.11.2023 Tulostettu 3.5.2024

Kerabit 3300 UTL on tuoteluokan 2 raitahitsattava (K-TMS 170/3300 hits.) monikerroksenteiden aluskermi ja paineentasauskermi. Tuote toimii myös epäjatkuvien kattojen aluskatteena (AKE, AKK1) ja höyrynsulkukermanä (BH1).

Tukikerroksena on polyesteri. Tuotteen alapinnassa on hitsausbitumi ja yläpinnassa on hiekkasirote.

Tuote on hyväksytty käytettäväksi Joutsenmerkityissä rakennuksissa.



Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Suomi
Vaativuuden mukaisuusmerkintä	CE
Palo-ominaisuus	Valmistajan palotestausvakuutus
Palotekninen luokitus	B _{ROOF} (t2)
Valmistajan vaatimusten mukaisuusvakuutus	Kerabit-kumibitumikatteen
Laadunvalvonta	Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus
SFS-merkintä	K-TMS 170/3300 hits.
Tuoteluokka	TL2, AKE, AKK1, BH1
Nimellispaksuus	n. 2,5 mm
Nimellispaino	3300 g/m ²
Tukikerroksen paino	170 g/m ² (+/- 10 g/m ²)
Tukikerros	polyesteri
Pintatyyppi	hiekkasirote
Rullakoko	1,0 x 10 m / 10 m ²
Pakkauksia / lava	24 rll
Paino / pakkaus	33 kg
Paino / lava	817 kg

Lisätiedot

Käyttökohteet

Tuotetta käytetään monikerroksenteiden aluskermanä, paineentasauskermanä, epäjatkuvien kattojen aluskatteena ja höyrynsulkukermanä.

Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermiä säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennossa. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ollessa yli +40 °C on rullat säilytettävä auringonvalolta suojattuna.