

Kerabit 2600 UB Fleece Nature

Päivitetty 7.2.2024 Tulostettu 26.4.2024

Kerabit Nature® -tuotteiden vähähiilisyys saavutetaan mm. korvaamalla osa perinteisistä raaka-aineista biopohjaisilla raaka-aineilla sekä kierrätysmateriaaleilla. **Kerabit Nature -tuotteiden valmistuksen aikaiset hiilipäästöt (GWPTotal) ovat noin 59 % pienemmät kuin vastaavien perustuotteiden (Euroopan yleinen arvo, EWA).** Tuotteiden tekniset ominaisuudet vastaavat ympäristövaikutuksia lukuun ottamatta vastaavien perustuotteiden ominaisuuksia. Erityisen tarkkoja olemme vedeneristysominaisuuksista, niistä emme tingi!



Kerabit 2600 UB Fleece Nature (K-MS 170/2600) on kumibituminen aluskermi (TL2), AKE ja epäjatkovien katteiden aluskate (AKK1).

Tuotetta käytetään aluskatteena esimerkiksi konesauma- ja muille teräskatteille sekä tiilikatteille. Tuote toimii myös Kerabit Titan Naturen aluskermanä, kun katon kaltevuus on 1:15 - 1:20 ja halutaan mahdollisimman ympäristöystävällinen / vähähiilinen vesikate.

Tukikerroksena on vahva polyesteri. Tuotteen yläpinnassa on polypropeenikuitukangas ja alapinnassa hiekkasirote. 100 mm leveät tarrareunat ovat ylä- ja alapinnalla vastakkaisilla puolilla.

Tuote on hyväksytty käytettäväksi Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Kerabit Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Suomi
Vaativuuden mukaisuusmerkintä	CE
Palo-ominaisuus	Valmistajan palotestausvakuutus
Palotekninen luokitus	B _{ROOF} (t2)
Valmistajan vaatimusten mukaisuusvakuutus	Kerabit-kumibitumikatteet
Laadunvalvonta	Tehtaan laadunvalvonta ja Eurofins Expert Services Oy:n laadunvalvontasopimus
SFS-merkintä	K-MS 170/2600
Tuoteluokka	TL2, AKK1, AKE
Nimellispaksuus	2,1 mm
Nimellispaino	2600 g/m ²
Tukikerroksen paino	170 g/m ² (+/- 10 g/m ²)
Tukikerros	polyesteri

Pintatyyppi	yläpinnassa PP-kuitukangas, alapinnassa hiekkasirote
Rullakoko	1,0 x 10 m / 10 m ²
Pakkauksia / lava	31 rll
Paino / pakkaus	26 kg
Paino / lava	831 kg

Lisätiedot

Käyttökohteet

Tuotetta käytetään epäjatkovien katteiden aluskatteena esimerkiksi konesauma- ja muille teräskatteille sekä tiilikatteille. Hiekaton yläpinta ei naarmuta teräskatteen sinkitystä.

Käsittely ja varastointi

Kumibitumikermi säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kuormalavoilla pystyasennoissa. Rullat on suojattava muovihupulla tai suojapeitteellä. Lämpötilan ollessa yli +40 °C on rullat säilytettävä auringonvalolta suojattuna.

Ennen asennusta kermirullat säilytetään pystyasennossa vähintään vuorokausi yli +15 °C lämpötilassa. Kermirullat avataan etukäteen oikenemaan. Näin vältetään valmiin pinnan poimuilu. Oikenemisen vaatima aika riippuu lämpötilasta (noin 1 – 4 tuntia).

Muistilista

Kerabit 3700 UT Fleece soveltuu esimerkiksi konesaumapeltikatteiden aluskerminä käytettävän tarrareunaisen **Kerabit 2600 UB Fleece**n yksityiskohtiin, kuten ylösnostoihin, jireihin ja piippuihin, mikäli hitsattavan tuotteen käyttö kohteessa on mahdollista.