

## Kerabit Kumisaumo

Päivitetty 23.7.2019 Tulostettu 26.10.2020

Kerabit Kumisaumo on kuumana levitettävä kumibitumimassa vaativiin eristystarkoituksiin. Massa on tarkoitettu vaakatasossa oleviin liikuntasaumoihin. Tuote soveltuu sekä asfaltin että betonin halkeamien ja saumojen tiivistämiseen. Kumisaumo on erittäin elastista lämpötilasta riippumatta, se toimii siis hyvin talviolosuhteissakin.



Leveämmissä raoissa on suositeltavaa käyttää Kerabit Katusaumoja.

Massa ei sisällä liuottimia tai muita terveydelle vaarallisia aineita.

## Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Nordic Waterproofing Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Suomi
Menekki	kohteen mukaan
Pakkauksia / lava	49 kpl
Paino / pakkaus	21 kg
Paino / lava	1054 kg

## Lisätiedot

Tiheys	n. 1100 kg / m <sup>3</sup>
Tunkeuma, 25 °C	45...80 1/10 mm
Pehmenemispiste	100...110 °C
Leimahduspiste	> 250 °C

## Käyttökohteet

Liikuntasaumojen paikkaukseen.

## Käyttöohje

Kumisaumo on kuumennettava lämpömittarilla, termostaatilla ja lämmönsäätöautomaatiikalla varustetulla bitumikeittimellä. Lämpötila ei saa ylittää 210 °C. Saumaus ja halkeamien täyttö onnistuu parhaiten bitumin levitykseen tarkoitetulla bitumikannulla, eristystöissä kolalla levittäen. Korjattavien pintojen kuivuus ja pölyttömyys on tärkeää. Saumattaessa tarttumista edistää pintojen kumentaminen tai sively Kerabit kumibitumiliuoksella.

Katso tarkemmat ohjeet tuoteselosteesta.