

## Kerabit BIL 105/85

Päivitetty 10.5.2019 Tulostettu 9.8.2020

Kylmäbitumi on kylmänä siveltyvä, paksuhko tartukkeita sisältävä bitumiliuos betonipintojen ja -muurien kosteudeneristykseen. Liuos on väriltään musta.

Sekoita ennen käyttöä. Ei sovellu sisäkäyttöön.



## Tekniset tiedot

<b>Valmistaja / Valmistuttaja</b>	Nordic Waterproofing Oy, Lohjan tehdas
<b>Alkuperämaa</b>	Tanska
<b>Kuivumisaika</b>	3 - 4 tuntia, +20 °C lämpötilassa
<b>Menekki</b>	0,3 - 0,5 l / m <sup>2</sup>
<b>Astiakoko</b>	5 ja 10 l

## Lisätiedot

### Käyttökohteet

Betonipintojen ja -muurien kosteudeneristykseen. Ei sovellu sisäkäyttöön.

### Käyttöohje

Puhdista pinta irtonaisista aineista ja liasta. Sivele pinnat Kerabit 20/85 -esisivelyliuoksella. Sivele, harjaa tai telaa pinnat vähintään kahteen kertaan Kerabit BIL 105/85 Kylmäbitumilla. Kulutus 0,3 - 0,5 l/m<sup>2</sup> sivelykertaa kohden. Anna kylmäbitumin kuivua täysin ennen uusintakäsittelyä. Kuivumisaika 3 - 4 tuntia +20 °C:ssa. Puhdista työvälineet lakkabensiinillä.

### Varastointi

Suljetussa astiassa kuivassa paikassa auringolta suojassa. Säilytys huonelämpötilassa vähintään 1 vrk ennen käyttöä.

### Ympäristöhaittojen ehkäisy

Valmistetta ei saa kaataa viemäriin. Nestemäinen jäte toimitetaan ongelmajätteiden keräyspisteeseen. Tyhjät, kuivat astiat toimitetaan kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.