

## Kerabit Tiivistysliima

Päivitetty 15.6.2021 Tulostettu 1.10.2022

Kerabit Tiivistysliima on käyttövalmis kylmänä siveltävä, joustavuutensa säilyttävä erikoisliima bitumikermien ja bitumipaanojen liimaamiseen.



## Tekniset tiedot

<b>Valmistaja / Valmistuttaja</b>	Nordic Waterproofing Oy, Lohjan tehdas
<b>Alkuperämaa</b>	Tanska
<b>Kuivumisaika</b>	1-14 vrk kerrospaksuudesta riippuen
<b>Menekki</b>	n. 1 l / m <sup>2</sup> (kerrospaksuus n. 1 mm)
<b>Astiakoko</b>	tuubi 0,31 l, astiat 1,5 ja 10 l

## Lisätiedot

### Käyttökohteet

Bitumikermien ja bitumipaanojen liimaamiseen.

### Käyttöohje

Sekoita ennen käyttöä. Levitä liima lastalla puhdistetulle pinnalle ja paina liitettävät pinnat lujasti kiinni. Mikäli liimattava kohde on suoraan auringonvalossa, levitä liima pinnoille ja anna olla noin 15 minuuttia ennen kiinnipainamista. Näin liiman liuottimet pääsevät haihtumaan hallitusti eivätkä vahingoita bitumituotteen pintaa.

Käytä Kerabit BIL 20/85 bitumiliuosta huokoisilla ja pölyisillä pinnoilla tarttuvuuden parantamiseksi. Älä levitä liimaa aivan sauman reunaan ulospursuamisen estämiseksi. Kulutus noin 1 l / m<sup>2</sup> (kerrospaksuus n. 1 mm). Pintakuiva noin 5 tunnissa +20 °C :ssa ja kuivumisaika 1 - 14 vrk riippuen kerrospaksuudesta. Työskentelylämpötila +5...+50 °C kermien ja paanojen liimauksessa. Puhdista työvälineet lakkabensiinillä tai mineraalitärpätillä.

### Käsittely ja varastointi

Suljetussa astiassa kuivassa paikassa auringolta suojassa. Säilytys huonelämpötilassa vähintään 1 vrk ennen käyttöä.

## Ympäristöhaittojen ehkäisy

Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte toimitetaan ongelmajätteiden keräyspisteeseen ja tyhjät, kuivat astiat kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.