

Kerabit Pikisaumo

Päivitetty 23.7.2019 Tulostettu 27.2.2020

Kerabit Pikisaumo on kuumana levitettävä, erittäin elastinen kumibitumimassa, joka sisältää erikoisbitumia, elastomeerejä ja täyteaineita.

Pikisaumo soveltuu liikkuvien ja vaakatasossa olevien asfaltti- ja betonipintojen saumojen ja halkeamien tiivistämiseen. Tuote soveltuu käytettäväksi myös vaativissa kohteissa esim. lentokentillä, joissa massalta vaaditaan paljon; tarttuvuutta, elastisuutta ja kestoikää. Kerabit Pikisaumo tarttuu hyvin asfalttiin, betoniin sekä metalliin, ja on erittäin joustavaa myös alhaisissa lämpötiloissa.

Pikisaumo täyttää massatyypin N2* kuumana levitettävien saumausmassojen SILKO-tuotevaatimukset. (*Massatyypin N2: Päälysteen kutistumissaumat ja halkeamien sulkeminen, reunapalkin, tukikaistan tai reunuksen ja päälysteen väliset saumat.)

Massa ei sisällä liuottimia tai muita terveydelle vaarallisia aineita.



Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Nordic Waterproofing Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Suomi
Menekki	kohteen mukaan
Pakkauksia / lava	49 kpl
Paino / pakkaus	18 kg
Paino / lava	907 kg

Lisätiedot

Tiheys	n. 1050 kg / m ³
Tunkeuma, 25 °C	40...100 1/10 mm
Pehmenemispiste	100...115 °C
Leimahduspiste	> 250 °C

Käyttökohteet

Liikuntasaumojen tiivistämiseen.

Käyttöohje

Pikisaumo on kuumennettava lämpömittarilla, termostaatilla ja lämmönsäätöautomatiikalla varustetulla bitumikeittimellä. Lämpötila ei saa ylittää 200 °C. Saumaus ja halkeamien täyttö onnistuu parhaiten bitumin levitykseen tarkoitetulla bitumikannulla. Korjattavien pintojen kuivuus ja pölyttömyys on tärkeää. Saumattaessa tarttumista edistää pintojen kuumentaminen tai sively Kerabit KBL 20/100 kumibitumiliuoksella.

Katso tarkemmat ohjeet tuoteselosteesta.